

Ergebnismitteilung

Material:	RIB-Prüfnr.	Bezeichnung	Werk	Entnahme
	1034/04	Sandprobe	Tönisvorst	14.10.2004

Durchführung:

Chemische Analyse der Parameter: SiO₂, CaO, MgO, Fe₂O₃, Al₂O₃, Mn₂O₃, Na₂O, SO₃, Chlorid, Glühverlust

Ergebnisse:

Quarz Kies

Prüf-Nr.	1034/04
Bezeichnung	Sandprobe
Werk	Tönisvorst
Entnahme	14.10.2004
SiO ₂ [M-%]	93,91
CaO [M-%]	0,34
MgO [M-%]	0,15
Fe ₂ O ₃ [M-%]	0,82
Al ₂ O ₃ [M-%]	2,60
Mn ₂ O ₃ [M-%]	0,02
K ₂ O [M-%]	1,10
SO ₃ [M-%]	0,00
Cl ⁻ [M-%]	0,00
G.V. [M-%]	0,45

Berechnet aus der chemische Analyse (RFA):

CaCO ₃ [M-%]	0,23
Dolomit [M-%]	0,69

Ratingen, den 02.11.2004 *hp*

Bouwmaterialen VAN PELT N.V.
 Kapellei 157 - Kanaaldijk 25
 2990 St.-Antonius-Zoersel - 2900 Schoten
 Tel. 380.10.20 - Tel. 03/326.21.50