

*A. Elaff. de J. Fischer*

**GSM Alsace**

route de Weyersheim

BP7

Gambshelm

**Rapport d'essais**

Page 1/1. Imprimé le vendredi 24 février 2012

**Producteur : Carrière de RUMERSHEIM**

**Utilisateur : Contrôle Interne**

**Granulats : GALETS 32/56**


**Péetrographie : ALLUVIONNAIRE SILICO-CALCAIRE**

Contrôleur	Contrôle Interne
Prélèvement n° B1091087	31/03/2011
Classe granulaire	31.5/56 mm
Origine	Stock
Fait par	Serge
Référence	Réf. Producteur/Utilisateur
Observations internes	
Observations	

ESSAIS	Minimum	Valeur	Maximum	U	Norme
Teneur en eau par séchage en étuve ventl		1.3 %			EN 1097-5
Masse humide					

**Analyse granulométrique**

Masse	humide	11877 g	sèche	11716 g
Tamis (mm)	Minimum	% tamisat	Maximum	Incertitude
63.000		100.00		
56.000	89.00	96.95	99.00	
50.000		91.07		
45.000		84.16		
40.000		59.26		
31.500	10.00	19.62	20.00	
16.000	0.00	2.24	5.00	
0.063		0.05	1.50	



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s).  
Les résultats présentés ne concernent que les échantillons soumis aux essais.

